



## PUFAS Универсальный контактный клей K12

Готовый к применению контактный клей универсального применения, с высокой прочностью склеивания. Особо применим для материалов и оснований, не имеющих впитывающей способности.

### Область применения:

Для наклеивания настенных и напольных пробковых покрытий, стиропора на невпитывающие основания, в том числе стиропор на стиропор, напольных покрытий на текстильной и флизелиновой основе, а также войлока на впитывающие и не впитывающие ровные основания внутри помещений, таких как бетон, дерево, паркет, ламинат, керамическая плитка, линолеум и т.п. основания. Пригоден для полов с обогревом.

Не для приклеивания изделий из ПВХ и не для наклеивания на основания из ПВХ.

### Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, вода, аддитивы  
Показатель pH: ок. 8  
Плотность: 1,00 г/см<sup>3</sup>  
Расход: ок. 250 – 300 г/м<sup>2</sup> (двухстороннее нанесение)

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть несущей, сухой, ровной, без пыли и жировых пятен. Сильно впитывающие и песочные основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF*. Пыльные основания обмести и тоже обработать *Грунтовкой LF*. Шершавые и неровные бесшовные монолитные полы выровнять *Массой для выравнивания полов*. Склеенные швы на деревянных полах промыть соответствующим очистителем.

### Способ применения:

Предназначенные для приклеивания пробковые плиты прим. 24 часа должны находиться в помещении, где они будут уложены. *PUFAS Универсальный контактный клей* равномерно нанести тонким слоем на поверхность и на плиты и дать клею проветриться. Время проветривания клея на пробковом материале прим. 1 час, а на основании, в зависимости от его способности к впитыванию, 1 – 2 часа. Для нанесения клея рекомендуется воспользоваться валиком с коротким ворсом или кистью. Нанесение клея на плиты возможно уже за день до наклеивания, где после полного высыхания их можно класть друг на друга (обращать при этом внимание на то, чтобы не было пыли). На основание клей должен наноситься непосредственно перед наклеиванием материала. После проветривания клея плиты или полотно необходимо сразу приклеить, при этом прижимая. В заключение пристучать резиновым молотком, особенно по краям. Плиты клеить сразу на определенное для них место, т.к. передвигать их будет уже невозможно. После укладки плит, по ним сразу можно ходить. Последующие работы на оклеенной поверхности можно начинать проводить только через 24 часа.

Необходимо соблюдать рекомендации производителей покрытий по укладке.

Не применять при температуре объекта и помещения ниже + 15 °С, а также влажности воздуха выше 75 %.

Использованные инструменты сразу промыть водой.

### Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте. Можно транспортировать при минусовых температурах. После замерзания дать оттаять при комнатной температуре и перед применением хорошо перемешать. Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э баночки по 700 г – 10 штук в 1 упаковке;  
п/э ведра по 2,5 кг

### Номер артикула:

700 г – 007311092, 2,5 кг - 007312092