



decoself Универсальный обойный клей

Область применения: *decoself Универсальный обойный клей* для наклеивания виниловых, структурных, тиснёных, флизелиновых и других тяжёлых обоев.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, добавки
Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³
Показатель pH: ок. 8 – 9
Растворимость: через 5 мин готов к применению
Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, чистым и без жировых пятен. Снять с основания старые обои, отстающие слои клеевой краски и отслаивающейся побелки. Трещины и отверстия зашпаклевать. Сильно впитывающие и песочные основания предварительно прогрунтовать.

Приготовление клея:

При сильном размешивании воды, высыпать клей в 5 литров или для лёгких обоев в 7,5 литров чистой, холодной воды, коротко продолжая помешивание. Дать постоять и через 5 минут ещё раз хорошо перемешать и клей готов к применению.

Наклеивание обоев

Равномерно нанести клей на обратную сторону обоев и после достаточного размягчения обоев, наклеить их.

При наклеивании флизелиновых обоев, клей наносится валиком прямо на стену и обои можно прямо с рулона прикладывать к свеженанесённому клею.

Обязательно соблюдать указания производителей обоев по их обработке.

Возможные излишки клея на лицевой стороне сразу же осторожно убрать чистой, влажной тряпкой.

Инструменты очистить водой.

Не применять при темп. ниже +5°C.

	Раствор	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200г хватает на:
Предварительная смазка стен клеем	1 : 40	10,0 л	50 - 55 м ²
Для тяжёлых и флизелиновых обоев	1 : 20	5,0 л	25 - 30 м ² 5 – 6 рулонов
Для лёгких обоев на бумажной основе	1:30	7,5 л	35 – 40 м ² 7 – 8 рулонов

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте.

Срок годности – минимум 5 лет со дня изготовления. Изготовлено в Германии.

Фасовка:

Пачки по 250 г – 18 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

160664