

Техническая информация



Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка

Усиленная синтетической смолой цементная шпаклёвка для наружных и внутренних работ.

Область применения: Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка – это шпаклёвочная масса на цементной основе. Предназначена для выравнивания, заглаживания и ремонта фасадов, а также для стен и потолков внутри помещений. Для нанесения пригодны все минеральные основания такие как известковая, цементная, гипсовая штукатурка, бетон, пористый бетон, газобетон, кирпич и т. д. Идеальна для ремонта сырых помещений. Применима также для наклеивания керамической плитки.

Вид продукта: Порошок на основе белого цемента при смешивании с водой образует гладкую пастообразную массу, которая за счёт гидратации и высыхания при любой толщине образует практически свободную от напряжения поверхность, сохраняет воздухообмен и является водоотталкивающей и погодоустойчивой.

Технические данные:

Сырьевая основа:	белый цемент, порошок синтетической смолы, эфир целлюлозы, наполнители и добавки
Прочность на сгиб:	4,3 N/mm ² по ДИН 1164
Прочность на удар:	12,7 N/mm ² по ДИН 18555
Модуль эластичности:	6028 N/mm ² по ДИН 1048
Насыпной вес:	ок. 1,35 г/см ³
Показатель pH:	ок. 12 – 13
Состав раствора:	1 кг порошка - 300 мл воды
Время использования:	4 – 5 часов
Расход:	1,2 кг порошка на 1 м ² при толщине наносимого слоя 1 мм

Подготовка основания: Поверхность должна быть сухой, способной к сцеплению (слегка впитывающей), не осыпающейся и свободной от разделительных веществ (пыль, грязь, опалубочное масло, жир и т. п.). Очистить поверхность от старых обоев, отстающих слоёв краски или штукатурки. Сильно гладкие основания и основания, не имеющие впитывающей способности, перед нанесением шпаклёвки зашеравить, чтобы создать сцепляемость. Очень пористые, песочные и меловые основания предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF или PUFAS Грунтом KF.

Способ применения: В чистую ёмкость налить чистую воду. Высыпать порошок в воду согласно указанному соотношению и энергично размешать так, чтобы получилась однородная гладкая масса без комков. Наносить можно слоем до 15 см. Нанесённый слой можно разгладить влажным способом, например, дощечкой с губчатым покрытием до того, как он полностью застынет. Нанесённый слой при любой толщине застывает равномерно, без трещин и не даёт усадку. Все последующие работы (окрашивание, наклеивание, сверление и т. д.) проводить только после полного высыхания нанесённого слоя. Время высыхания зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды. *Обязательно соблюдать рекомендации изготовителей красок и клеев по применению этих материалов на цементных основаниях.* Например, чтобы избежать изменения цвета при последующей покраске, исправленные места или всю зашпаклёванную поверхность предварительно обработать *Нейтрализующим флюатом («OLAFIRN»)* или PUFAS Солью для нейтрализации. Работать со шпаклёвкой при температуре не ниже +5 °С. Использованные инструменты сразу промыть водой.

Меры безопасности: Не должно попадать в руки детей. Раздражает глаза и кожу.

Хранение: Упаковку хранить хорошо закрытой в сухом месте! Не хранить на бетонном полу! Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка: 003102000 - картонные коробки 1 кг – 10 штук в упаковке
003103000 - бумажные пакеты 5 кг – 4 штуки в упаковке
003104000 - бумажные мешки 25 кг