



## Клей для бордюров и настенных покрытий

Готовый к применению дисперсионный клей для оклейки стен тканью, наклеивания текстильных обоев, а также других тяжёлых настенных покрытий и бордюров.

**Область применения:** Для приклеивания обивочных тканей, текстильных обоев, тканей из стекловолокна, ПВХ-плёнок на тканевой основе, а также для добавления в готовые обойные клеи для усиления клейкости и водостойкости.

### Технические данные:

Сырьевая основа: поливинилацетат-этиленная дисперсия  
Показатель pH: ок. 9  
Плотность: ок. 1,03 г/см<sup>3</sup>  
Расход: 200 - 300 г/м<sup>2</sup>  
Внешний вид: белая полупрозрачная паста

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания, чистой и нежирной. Старые, плохо приклеенные обои удалить при помощи *PUFAS TAP EX Средства для удаления обоев*, а отстающие слои краски устранить *PUFAS Удалителем лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *rifatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой*.

Сильно гигроскопичные поверхности, а также песочные и меловые поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП*.

### Способ применения:

#### При отделке стен:

*PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий* нанести на поверхность или на обои, в зависимости от инструкции, данной изготовителем покрытий. Клей наносить на поверхность при помощи валика, кисти или щётки равномерно и не очень толстым слоем. Затем положить разрезанные обои или полотна на слой клея и прокатать резиновым валиком для обоев, чтобы не осталось пузырьков воздуха.

Обращать внимание на рекомендации изготовителя покрытий и обоев!

#### При наклеивании бордюров:

Бордюр за 4 – 5 мин. до нанесения клея смочить с обратной стороны водой и затем равномерно тонким слоем нанести клей. Бордюр сложить, дать ему размягчиться и через некоторое время наклеить на поверхность.

Обращать внимание на рекомендации изготовителя бордюра!

#### Для усиления клейкости и водостойкости обойного клея:

Оптимальная пропорция разведения составляет примерно 15-20 %, напр. 750 г *PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий* добавляется в 4 л разведённого обойного клея. Излишки клея сразу удалить влажной тряпкой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования промыть водой.

### Хранение:

Хранить в прохладном месте!

Продукт морозостойкий, количество циклов заморозания не ограничено.

Ёмкость хранить хорошо закрытой.

Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/ расфасовка:

001201092 - п/э ведёрки 750 гр – 10 штук в коробке  
001202000 - 3 кг  
001203000 - 5 кг  
001204000 - 10 кг  
001205000 - 18 кг