

# Техническая информация



## Обойный клей PUFAS GT Стеклообойный GLASS

Высококачественный клей для всех видов стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев, а также обоев под окраску

**Область применения:** Обойный клей PUFAS GT Стеклообойный применим для наклеивания стеклообоев, обоев под окраску, флизелиновых обоев и других тяжёлых настенных покрытий. Идеален для влажных помещений.

**Технические данные:** Сыревая основа: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, полимер ПВА, добавки  
Насыпной вес: 0,45 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 8

**Приготовление клея:** Содержимое пачки высыпать при постоянном помешивании в 7,5 л чистой, холодной воды и полминуты продолжать помешивать. Затем дать постоять. Через 20 минут ещё раз перемешать и клей готов к применению.

**Подготовка основания:** Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок. Трешины и дыры зашпаклевать, используя PUFAS Шпаклёвочные массы для внутренних работ. Для влажных помещений использовать PUFAS Шпаклёвочные массы для наружных работ и сырых помещений.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может просвечиваться, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета.

**Применение:** **Нанесение клея на стену:** Клей наносится прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев или заранее нарезанные полосы, приложить полотно к нанесённому клею (для наклеивания первой полосы, предварительно отметить вертикальную линию на стене, напр. при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой.

Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев и покрытий.

Инструменты после использования промыть тёплой водой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Назначение	Пропорция	Количество воды на пачку	Оклеиваемая площадь
Грунтование стен клеем	1 : 50	25 л	до 170 м <sup>2</sup>
Стеклообои, обои под окраску, флизелиновые обои и др. настенные покрытия	1 : 15	7,5 л	до 60 м <sup>2</sup>

**Хранение:** Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

**Расфасовка:** Пачки по 500 г – 10 пачек в 1 коробке

**Номер артикула:** 000914092